

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ**
- ▶ **RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**

## VERNIS CELLULOSIQUE MAT CONCENTRÉ

VERNIS À BOIS INCOLORE MAT



### DEFINITION

Vernis incolore à base de résine Nitro cellulosique pour l'embellissement et la protection du bois pour longue durée.

### DESTINATION

Vernissage de toute sorte de bois nu ou trempé pour intérieur.

### PROPRIETES

- Vernis Mat transparent de haute qualité.
- Très bonne adhérence aux bois Séchage rapide.
- Excellente résistance aux rayures, à l'humidité et à la lumière.
- Conserve l'aspect et la structure naturelle du bois lessivable.
- Grande facilité d'application.

### STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

### CARATERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot :** liquide semi-transparent

**Aspect du film :** Mat

**Masse volumique\* :** 0.93 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* :** en poids: 60 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60° :** ≤ 10°

**Rendement :** 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR) :** Sec : 30 à 60 min  
Recouvrable : 4 h

**Conditionnement :** 18L ; 4L ; 1L

## PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être propres, dépolisés et totalement secs.
- Dégraissage préalable avec un dégraissant adapté  
Sur ancien support vernis : Nettoyage du support avant application, ponçage au papier abrasif grain 100 et dépolisage.
- Sur bois neuf : Nettoyage du support avant application : poncer, dépolisier.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.
- Si nécessaire traiter les surfaces du bois avec le traitement de bois.

## APPLICATION



Brosse, Rouleau, Pistolet



Au DILUANT CELLULOSIQUE immédiatement après utilisation.



Avec notre DILUANT CELLULOSIQUE.



Diluer en fonction de la viscosité recherchée.  
5 à 10% au pinceau  
15 à 20% au pistolet

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

## FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon  
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)