

FINITION HAUTE QUALITÉ

- RÉSISTANCE AU LAVAGE
- BONNE ADHÉRENCE
- POUVOIR OPACIFIANT
- FACILITÉ DE NETTOYAGE

PEINTURE TABLEAUX

PEINTURE SPECIALE POUR TABLEAU



DEFINITION

La PEINTURE TABLEAUX Sippec est une peinture glycérophthalique mate dure et résistante, spécial pour les tableaux. La PEINTURE TABLEAUX est disponible en noir et en vert.

PROPRIETES

- Spéciale intérieur
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Très bon adhérence avec un bon pouvoir couvrante
- Bonne résistance au lavage
- La craie s'efface facilement à l'éponge humide en ne laissant aucun résidus de craie après nettoyage.

La peinture tableau existe aussi en phase aqueuse.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : Peinture légèrement gélifiée

Aspect du film : Mat anti-reflets

Masse volumique* : 1.72 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids:** 75 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : Aspect Mat

Rendement : 4 à 6 m²/kg selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 4hr min

Recouvrable : 24 h

Conditionnement : 1kg ; 500g

DESTINATION

Destinée à l'intérieur pour les surfaces en bois (portes, panneaux, tableaux...) et les murs peints ou bruts.

PREPARATION DU SUPPORT ET MISE EN ŒUVRE

Les supports devront être sains, propres et secs, sans traces de gras. Sur bois neuf, après le séchage de la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage (grain 120-180) et de redépoussiérer.

Sur supports déjà peints : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 2 couches

Rénovation de tableaux : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 1 couche, dans la plupart des cas. Laisser la peinture durcir au minimum 72 h pour obtenir de bonnes caractéristiques de dureté, essuyage et lavabilité.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

APPLICATION

En phase aqueuse (Tableau à eau Diluant=Eau)



Brosse, Rouleau, Pistolet.



White spirit



White spirit



Dilution : 20 à 25 % (Pistolet : 15 à 20%)

En phase aqueuse (Tableau à eau Diluant = Eau)

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com

