

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR PÉNÉTRANT**
- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **FACILITÉ DE NETTOYAGE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

DEFINITION

Impression universelle à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

PROPRIETES

- Intérieur/Extérieur.
- Très pénétrant, permet de bien fixer les fonds.
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant avec un excellent rendement.
- Grande facilité d'application.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.
- Permet d'économiser sur la peinture de finition.

DESTINATION

Sous-couche d'impression et de fixation pour fonds absorbants et farinants avant recouvrement d'une peinture de finition aqueuse ou glycérophthalique :

- Plâtres et dérivés
- Béton

FIXOPRIM

IMPRESSION UNIVERSELLE



PREPARATION DES FONDS

- S'assurer que les supports soient secs, propres et bien égrainés.
- En cas de travaux de rénovation éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage et un dépoussiérage de la surface.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : mat lisse

Masse volumique* : 1.53 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids:** 63 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : < 10 %

Rendement : 6 à 8 m²/l par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 1H **Recouvrable :** 4 h

Conditionnement : 30kg

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless



Eau



Eau



(20 à 25 %)

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com