

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**

## DEFINITION

STAR est un mélange de liant acrylique qui une fois additionné au ciment est pour la mise en œuvre d'un enduit de réagrèage et de finition.

## PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'étalement.
- Rapidité de séchage et de recouvrement.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.
- Facile à poncer

## DESTINATION

Intérieur, pour les parois en béton ou enduit ciment.

## STAR ENDUIT CIMENT INT/EXT

ENDUIT CIMENT INTÉRIEUR  
ET EXTÉRIEUR



## PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure, les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Passer une couche d'impression.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot :** liquide semi-visqueux

**Aspect du film :** mat

**Masse volumique\* :** 1.60 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* : en poids:** 67 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60° :** ≤ 3°

**Rendement :** 0,3 à 0,5 kg/m<sup>2</sup> de mélange par couche selon l'état du support.

**Séchage (25°C - 80%HR) : Sec :** 30 à 40 min

**Recouvrable :** 4 h

**Conditionnement :** 30kg

## APPLICATION

Appliquer en 2 ou 3 couches

Rapport de mélange :

- **1<sup>ière</sup> couche :** 1kg STAR pour 400g de ciment
- **2<sup>ième</sup> couche :** 1kg STAR pour 200g de ciment



lisseuse, spatule, taloche



Eau



Volume par volume (1L STAR / 1 VOLUME DE CIMENT)



3 heures à 20° C

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

## FABRIQUANT

**SIPPEC**

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)